

استخدام مسحوق مخلفات الأجر لتحسين خواص الخرسانة ذاتية الدمك

علي محمد الترهوني وسعيد عمرو الحرابي ونضال حسين المقرحي

قسم الهندسة المدنية كلية الهندسة جامعة طرابلس

E-mail: nidalhoussen@gmail.com

ABSTRACT

Self compacting concrete is one of the concrete technology field developments of the last twenty years of the previous century. It is characterized by having a high degree of fluidity and flow under its self weight. This will help to cast it successfully into narrow section with heavy steel reinforcement without resorting to any external compaction techniques. Researchers, in the late eighties of the previous century, have done laboratory experiments with the aim of developing a self compacting concrete which has a high degree of fluidity and flow, and that is by adding soft materials to the concrete mix.

This research is based on substituting imported soft materials used in the concrete mixes with local material and that is by making use of clay blocks remains. Those clay blocks remains, instead of being thrown in open spaces in an environmentally harmful way, are ground and then used again thereby forming a new building materials cycle.

This paper presents several different laboratory experiments done on several self compacting concrete mixes. It studies the effects of adding different proportions of soft material in the form of ground clay material on the concrete characteristics in both solid and plastic states.

الملخص

تعتبر الخرسانة ذاتية الدمك أحد التطورات التي حصلت في مجال تقنية الخرسانة خلال العشرين سنة من القرن الماضي، حيث تميز الخرسانة ذاتية الدمك بدرجة عالية من السيولة والأنسياب تحت وزنها الذاتي وبما يساعد على صبها بنجاح في القطاعات الضيقة والمزدحمة بتحديد التسلیح وذلك بدون الاستعانت بأي وسيلة دمك خارجية، وقد قام الباحثون منذ أواخر الثمانينيات من القرن الماضي بإجراء التجارب المعملية لغرض الوصول إلى إنتاج خرسانة ذاتية الدمك تتمتع بدرجة عالية من السيولة والأنسياب وذلك عن طريق إضافة مواد ناعمة للخلطة الخرسانية.

تم في هذا البحث استبدال المواد الناعمة الداخلة في الخلطة الخرسانية المستوردة من الخارج بمواد محلية وذلك بالاستفادة من مخلفات طوب الأجر الأحمر عن طريق إدخالها مرة ثانية في دورة مواد البناء بعد طحنها بدلاً من رميها في الأماكن المفتوحة مما سبب في إلحاقضرر بالبيئة.

تم في هذه إجراء عدة تجارب معملية على عدة خلطات خرسانية ذاتية الدمك لدراسة مدى ثاثير إضافة نسب مختلفة من مسحوق الأجر كمادة ناعمة على خواص الخرسانة في الحالتين الحالة اللينة والحالة الصلبة.

الكلمات المفتاحية: الخرسانة ذاتية الدمك؛ قابلية التشغيل؛ نسبة الامتصاص؛ البوزلانا؛ الخبث؛ مسحوق الأجر

المقدمة

يعتبر طوب الأجر من أقدم مواد الإنشاء التي عرفها الإنسان حيث يصنع من خالل حرق الطين إلى درجات مرتفعة تتراوح ما بين 500 - 600 درجة مئوية، ويتم استخدام كميات كبيرة من هذا الطوب المصنوع محلياً أو المستورد كأحد مواد البناء مصاحباً لنطمور النهضة العمرانية في مجال البناء، وان عدم إتباع الطرق السليمية في التصنيع وسوء التخزين والمناولة أدى إلى ظهور كميات من المخلفات في الساحات المفتوحة وبشكل عشوائي على جوانب الطرق الزراعية، كما في الشكل (1) مما أضر بالبيئة وخلق أماكن ملائمة لحياة الزواحف والقوارض والحيوانات الضارة كما أصبحت أماكن استفزاز لدى الناس ولهذه الأسباب أجريت العديد من الدراسات والبحوث في الآونة الأخيرة على إعادة استخدام هذه المخلفات وإدخالها مرة أخرى في دورة مواد البناء لتقليل إرهاق البيئة من جانب والاستفادة منها من جانب آخر كمادة ناعمة يمكن إضافتها إلى الخرسانة ذاتية الدمك لتحسين خواصها.



شكل 1: مخلفات الأجر وتأثيرها على البيئة

ومن جهة تعتبر الخرسانة ذاتية الدمك (Self-compacting concrete) أحد التطورات التي حصلت في مجال تقنية الخرسانة خلال العشرين سنة الأخيرة من القرن الماضي، لما تمتاز به من درجة عالية من السيولة والأنسياب ويمكن صبها بنجاح في القطاعات الضيقه والمزدحمة بتحديد التسلیح وذلك بدون الاستعانة بأي وسيلة دمك خارجية أو داخلية، وتضاف المواد الناعمة لإيجاد اتزان بين

الحصول على خرسانة ذات لزوجة عالية سهلة الانسياب ومقاومة انفصال مكوناتها في حالتها الطازجة مع توفر متطلبات الديمومة في الحالة المتصلة لهذه الخرسانة وتمثلت هذه المواد الناعمة في الرماد المتطاير (Fly ash) وغبار السيليكا (Silica Fume) والخبث (Slag) ولعدم توفر هذه المواد بليبيا وارتفاع تكلفة استيرادها من جهة وتتوفر بعض المواد التي يمكن إن تحل محلها محلياً من جهة أخرى يمكن استخدام مسحوق مخلفات الأجر المستهدفة بهذه الدراسة المعملية والتي قد تساهم ولو بالقدر البسيط في كيفية الاستفادة من هذه المخلفات عن طريق طحنها وإنتاج مسحوق وإدخاله كبديل عن المواد الناعمة في إنتاج خرسانة ذاتية الدمك وخاصة إن لهذا المسحوق خواص المواد البوزلانية.

الهدف من الدراسة


نظراً لما لإضافة المواد الناعمة من تأثير إيجابي في تطوير الخرسانة ذاتية الدمك للرفع من قدرتها على سهولة الانسياب ومقاومة انفصال مكوناتها بالإضافة للرغبة في إيجاد بدائل محلية للمواد المستوردة ومدى إمكانية استخدام مسحوق طوب الأجر كمواد ناعمة تضاف إلى خلطات الخرسانة ذاتية الدمك بحيث تتضمن أهداف هذه الدراسة النقاط التالية :

- تحسين خواص الخرسانة ذاتية الدمك وذلك بإضافة مسحوق الأجر أو الطوب الحراري المحروق كمادة ناعمة بدليلاً للمواد المستوردة.
- التخلص من مخلفات طوب الأجر عن طريق إدخالها لدورة مواد البناء مرة أخرى والتي سوف تساهم في المحافظة على نظافة البيئة.
- تتبّيه الجهات ذات العلاقة بإمكانية الاستفادة من مخلفات الأجر والгиولة دون التخلص منها بالطرق التقليدية والأضرار البيئية المترتبة على ذلك.


البرنامج العملي

تضمن البرنامج العملي على عدة خطوات من أهمها:

- استجذاب مخلفات طوب الأجر وتحويلها إلى مواد ناعمة.
- إجراء الاختبارات المعملية للمواد الداخلة في الخلطة الخرسانية.
- إجراء خلطات خرسانية ذاتية الدمك بإضافة نسب مختلفة من مسحوق الأجر.
- إجراء تجارب على الخرسانة في الحالة اللينة فيما يتعلق بسهولة انسيابها ومقاومتها للانفصال الحبيبي ومدى تأثير المادة الناعمة (مسحوق الأجر) على هذه الخواص وإجراء تجارب معملية على الخرسانة في الحالة الصلدة من حيث مقاومتها للضغط ومدى تأثير المادة الناعمة على النتائج.
- كما أجريت عدة تجارب للمواد الداخلة في تكوين الخرسانة ذاتية الدمك ويوضح الشكل (2) نتائج التحليل المنخلي للركام العشن المستجذب كما يوضح الشكل (3) نتائج التحليل المنخلي للركام الناعم وكانت نتائج الاختبارات الميكانيكية والفيزيائية للركام بنوعيها مطابقة للمواصفات الليبية ذات العلاقة [1] وكذلك المواصفات البريطانية [2] أما بالنسبة للإضافات الكيميائية فقد تم استعمال مادة Viscocrete وهي مادة سائلة تستخدم لإنتاج الخرسانة ذاتية الدمك [3].



شكل 2: التحليل المنحني للركام الخشن (الخليط)



شكل 3: التحليل المنحني للركام الناعم (الخليط)

أما فيما يتعلق بالمادة الناعمة فقد تم استجلاب كميات من مخلفات طوب الآجر من مصنع السوانى لصناعة مواد البناء و تم طحونها في مطاحن مصنع الحديد والصلب بمصراته إلى درجة نعومة أقل من 75 ميكرومتر ويوضح شكل (4) مسحوق مخلفات الآجر.



شكل 4: مسحوق مخلفات الأجر

الجدول (1) يبين نتائج التحليل الكيميائي للمسحوق بعد إجراء الاختبارات الكيميائية التي تمت بمركز البحوث الصناعية باستخدام حيود الأشعة السينية (XRD) والتحليل الحراري التقاضلي [4] (DTA).

جدول 1: التحليل الكيميائي للطين المحرقة

حدود المواصفات ASTM Standard C618-89a	التحليل	%	التحليل الكيميائي
لا يزيد عن 5%	الفاقد بالحرق	0.69	الفاقد بالحرق
لا يقل عن 40%	السيaka	76.9	السيaka
لا يزيد عن 10%	أكسيد الكالسيوم	1.96	أكسيد الكالسيوم
لا يزيد عن 3%	ثالث أكسيد الكبريت	0.28	ثالث أكسيد الكبريت
لا يقل عن 70%	السيaka + أكسيد الألミニوم+أكسيد الحديد	5.6	أكسيد الحديد
-----	-----	10.0	أكسيد الألミニوم
-----	-----	0.32	أكسيد الصوديوم
-----	-----	2.94	أكسيد البوتاسيوم
-----	-----	0.28	أكسيد المغنسيوم

أما فيما يتعلق بتصميم خلطات الخرسانة ذاتية الدمك فقد اختبرت ستة خلطات وبنسب متفاوتة من مسحوق طوب الأجر كما هو موضح بالجدول (2) وقد تم مراعاة تجهيز الخلطات في ظروف مناخية متشابهة.

جدول 2: أوزان مكونات الخلطات

المواد المكونة للخلطة	رقم الخلطة
الاسمنت (كجم)	الخلطة رقم (6)
الماء (كجم)	الخلطة رقم (5)
النسبة المئوية (كمائة)	الخلطة رقم (4)
الوزن (كجم)	الخلطة رقم (3)
الاماء الحر (كجم)	الخلطة رقم (2)
الاما الممتص (كجم)	الخلطة رقم (1)
الماء (كجم)	المجموع
الركام البخش (كجم)	مقاس 14 مم
الركام التجاعم (كجم)	مقاس 10 مم
ركام مجروش	ركام التجاعم (كجم)
رمل	رمل
الإضافة (لتر) (viscoconcrete)	الإضافة (لتر) (viscoconcrete)

تم اختبار عينات من هذه الخلطات وهي في الحالة اللينة لدراسة خواصها الانسيابية طبقاً للمواصفات الأوروبية (EFNARC) [6-5] واستعملت عدة طرق منه:

- اختبار هبوط التدفق (Slump Flow +T50)
- اختبار الصندوق (L-Box Test)
- اختبار (J-Ring Test)
- اختبار (V-funnel)

أما الاختبارات المعملية للخرسانة وهي في الحالة المتصلدة فقد تم أجراء اختبارات مقاومة الضغط واختبارات نسبة الامتصاص


نتائج اختبارات الخرسانة في الحالة الطازجة ومناقشتها

تم في هذه الاختبارات دراسة كل من قابلية الانسياب ومقاومة الانفصال ومدى قدرة الخرسانة على العبور خلال العوائق والقوالب المتغيرة الإبعاد والمقطع وكذلك الاستقرارية بحيث تم ذلك بواسطة الاختبارات السالفة الذكر ويوضح الجدول (3) نتائج هذه الاختبارات وكذلك حدود المواصفات المتبعة.

يشكل عام فان معظم الخلطات لها قطر تدفق يقع ضمن الحدود المستهدفة لهذه الدراسة وهو 650-800 مم كما هو موضح بالشكل (5) الا إن الخلطات التي لها نسبة مواد مائة عالية لها قطر تدفق اقل وذلك بسبب تجانس مكونات الخلطة مع بعضها البعض ولأن المواد المائية شرحة أكثر للماء ف تكون الزيادة عكسية. ولوحظ أيضاً إن الاحتياز في اختبار J-Ring كان كبيراً في الخلطة التي لا تحتوي على مواد مائية وتكون نسبة الاحتياز قليلة عند نسبة 15% و 20% من المواد المائية.


جدول 3: نتائج الاختبارات وكذلك حدود المعاصفات المتبعة

النضع	V-Funnel Test (sec)	L-Box Test H2/H1	J-Ring Test (mm)	T50 (sec)	Slump Flow (mm)	w/c ratio	نسبة المواد المائية	رقم الخلطة
متوسط	6.8	0.858	15	3.2	750	0.465	%0	1
بسيط	7.2	0.875	10	2.8	700	0.460	%5	2
بسيط	5.0	0.910	10	3.4	760	0.450	%10	3
لا يوجد	6.3	0.900	5	4.1	760	0.435	%15	4
لا يوجد	7.0	0.925	5	3.9	690	0.425	%20	5
لا يوجد	8.0	0.882	10	4.2	680	0.410	%25	6
-	6	0.8	0	2	650		اقل قيمة	توصيات EFNARC
-	12	1.0	10	5	800		أعلى قيمة	EFNARC



شكل 5: تأثير تغير المواد الناعمة على قيم اختبار الهبوط

اما في اختبار V-Funnel فكانت معظم نتائج الخلطات جيدة وضمن توصيات (EFNARC) والتي تتراوح ما بين 6-12 ثانية إلا أن قراءة نسبة 10 % من المواد المائية كانت اقل من حدود المعاصفة وهذا بسبب نسبة الماء العالية بعض الشيء إلا انه في جميع الحالات لوحظ تجانس مكونات الخلطة بعد سقوطها واستقرارها في الوعاء. كما يعتبر اختبار L-Box مهما لتقدير قدرة الغرسانة على الاستواء ذاتيا في حالة صبها في عناصر كثيفة التسلیح ومتغيرة المقطع وهذا الاختبار له علاقة مباشرة مع لزوجة الغرسانة حيث أن جميع النتائج للخلطات المنفذة كانت أعلى من 0.8 والتي تمثل الحد الأدنى الموصي به من (EFNARC) بخصوص قدرة الغرسانة على الاستواء الذاتي ولوحظ إن النتائج كانت تتراوح بين 0.9 و 0.93 عند نسب 10% و 15% و 20% من المواد المائية وذلك لتجانس الخلطات جيدا كما في الشكل (6) عموما من الملاحظ انه كلما زادت نسبة المواد المائية قلت نسبة الماء مع الحصول على تشغيلية أعلى.




شكل 6: تأثير تغير المواد الناعمة على قيم اختبار L-Box

نتائج اختبارات الخرسانة في الحالة الصلدة ومناقشتها

يبين الجدول (4) والشكل (7) نتائج اختبارات مقاومة الضغط للخرسانة ذاتية الدمك وبنسب متساوية لمسحوق الآجر (المواد المائية) ومقارنتها بمواصفات الأوروبية ذات العلاقة [8-7]. لوحظ إن نتائج مقاومة الضغط للخلطات 0 % من المواد المائية كانت متقاربة عند 3 أيام و7 أيام بحيث كان الفرق لا يتجاوز 2 ميجاباسكال ولكن في باقي الخلطات يتراوح الفرق من 6 ميجاباسكال إلى 12 ميجاباسكال ويلاحظ هذا في الخلطات التي تحتوي على نسب عالية من المواد المائية.

جدول 4: نتائج اختبار مقاومة الضغط

رقم الخلطة	نسبة المواد المائية %	مقاومة الضغط (MPa)			الزيادة المئوية في قيمة مقاومة الضغط من 7 إلى 28 يوم	الزيادة المئوية في قيمة مقاومة الضغط من 3 إلى 7 أيام
		28 يوم	7 أيام	3 أيام		
1	%0	55.92	41.50	39.00	34.77	6.40
2	%5	53.72	40.56	33.10	27.51	22.50
3	%10	49.00	35.71	32.00	37.22	11.60
4	%15	55.11	45.60	39.84	20.83	14.50
5	%20	56.74	45.50	34.40	24.70	32.40
6	%25	56.17	44.66	33.53	25.77	33.20




شكل 7: تغير مقاومة الضغط مع تغير نسبة المواد الناعمة عند 3 أيام و 7 أيام و 28 يوم

ويبين الجدول (5) نتائج اختبارات نسبة الامتصاص لعينات الخلطات ومدى ثأثير إضافة المواد الناعمة (المالئة) على نسبة الامتصاص ومقارنتها بالمواصفات الأمريكية ذات العلاقة [9]. وقد وجد أن نسبة الامتصاص تزداد بزيادة المادة المالة (مسحوق الأجر) حيث أن المواد الطينية شرحة لامتصاص الماء، كما أن إضافتها تزيد من المساحة السطحية. ويلاحظ من الشكل (8) أن نسبة الامتصاص أقل من 5% في جميع الخلطات وهي تعبر عن خرسانة متوسطة الامتصاص [10].

جدول 5: نتائج نسبة الامتصاص

رقم الخلطة	نسبة الماء المالة من وزن الاسمنت (%)	نسبة الامتصاص (%)
1	3.48	%0
2	3.65	%5
3	3.77	%10
4	3.85	%15
5	4.17	%20
6	4.40	%25



شكل 8: تأثير نسبة المواد الناعمة على نسبة الامتصاص

الخلاصة

من الأسس العلمية التي تم طرحها في هذه الدراسة ونتائج الاختبارات التي تم الحصول عليها نستخلص الآتي:

- تساهم عملية استخدام مخلفات الأجر بعد تحويلها إلى مادة ناعمة كمادة بناء وبالتالي المحافظة على نظافة البيئة.
- إمكانية استخدام المواد الناعمة الناتجة من مخلفات الطوب الأجر كبديل للمواد الناعمة الأخرى المستوردة في إنتاج خرسانة ذاتية الدمك.
- يمكن تحسين خواص الخرسانة ذاتية الدمك بإضافة مسحوق طوب الأجر كالانسياب ومقاومة الانفصال العجيب والتجانس كمواد ناعمة مما يوفر الوقت والعملة والجهد بعدم الحاجة إلى آلات الدمك ومن يقوم بتشغيلها.
- إن إضافة المواد المائة لكونها مواد بوزلانية تبطئ من عملية التميئ ، وبذلك تؤخر الحصول على مقاومة ضغط مبكرة مقارنة بالخرسانة الخالية من إضافة المواد المائة .
- لوحظ إن بزيادة المادة المائة تزداد نسبة الامتصاص لكون هذه المادة طينية شرهة لامتصاص الماء وكذلك تزداد المساحة السطحية .

المراجع

- [1] المواصفات التيسارية الليبية رقم (49) ركام الخرسانة من المصادر الطبيعية (2002).
- [2] Guide to sampling and testing aggregates - British standard Institution, BS 812: part 101 ", London , 1984.
- [3] النشرة الفنية لمادة سيكا فيسكوكريت 5400 الإصدار رقم 1 لسنة 2003.
- [4] الصديق الزنداخ وأخرون، "الاستفادة من الخواص البوزلانية لبقايا طوب أجر السوانى في صناعة الاسمنت المخلوط" المؤتمر العربي الخامس للهندسة الإنشائية ، طرابلس 27-30 نوفمبر 1993.
- [5] The European Guidelines for Self-Compacting concrete 2005 edition
- [6] Advanced Concrete Technology 1,2,3 Constituent Materials (Advanced Concrete Technology Set)
- [7] British standard Institution, Testing concrete. Method of density of hardened concrete, "BS 1881: part 114", London, 1983.
- [8] Testing concrete. Method of compressive strength of concrete cubes, British standard Institution, "BS 1881: part 116", London, 1983.
- [9] American society of testing materials: ASTM- C642 - 97 (Standard Test Method for Density, Absorption, and Voids in Hardened Concrete
- [10] A review of methods and experience, technical report of a concrete society working party "permeability testing of site concrete" No.31,1988.